

Technický list Authentic Floor

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Authentic Floor
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,55
V-spára			ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor		m ² K/W	0,03
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	4
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano* ¹
Kluzkost			R10* ²
Protiskluznost			DS



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

FLOOR FOREVER VINYL




Vlastnosti	Norma	Jednotky	Authentic Floor
Oblast použití			23-33, +42
Celková váha	EN 430	g/m ²	4300
Rozměry a balení			22,86 x 121,92 cm, 12 lamel/balení = 3,34 m ²

*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*2 Na hladké ploše R9.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.



V-spára



Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

FLOOR FOREVER

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Již 15 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.



Podlahy
Šesták®

FLOOR
FOREVER

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak **Floor Forever**

Již 15 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.